DOBY PRŮNIKU DLE EN374-3:2003 (MINUTY)

Rukavice :

AlphaTec® 58-535W

	Chemické činidlo	Breakthrough Time	Index ochrany	Číslo CAS	Jednostka Notyfikowana	EN standard
	Aceton	6	0	67-64-1	Centexbel	374-3:2003
	Akrylonitril	6	0	107-13-1	Centexbel	374-3:2003
	Benzen	8	0	71-43-2	Centexbel	374-3:2003
	Benzín	> 480	6	8006-61-9	Centexbel	374-3:2005
	Butylacetát	27	1	123-86-4	Centexbel	374-3:2003
	Cyklohexan	> 480	6	110-82-7	Centexbel	374-3:2003
	Cyklohexanon	24	1	108-94-1	Centexbel	374-3:2003
	Dietylamin	28	1	109-89-7	Centexbel	374-3:2003
	Dimetylformamid	18	1	68-12-2	Centexbel	374-3:2003
	Etylacetát	15	1	141-78-6	Centexbel	374-3:2003
	Etylalkohol, 50%	> 480	6	64-17-5	Centexbel	374-3:2003
	Etylalkohol, 95%	208	4	64-17-5	Centexbel	374-3:2003
	Etylbenzen	23	1	100-41-4	Centexbel	374-3:2003
	Fenol 90%	78	3	108-95-2	Force Technology	374-3:2003
	Formaldehyd, 35%	> 480	6	50-00-0	Centexbel	374-3:2003
	Heptan	> 480	6	142-82-5	Satra	374-3:2003
	Hexan	> 480	6	110-54-3	Centexbel	374-3:2003
	Hydroxid amonný, 25%	132	4	1336-21-6	Centexbel	374-3:2003
	Hydroxid sodný, 40%	> 480	6	1310-73-2	Satra	374-3:2003

DOBY PRŮNIKU DLE EN374-3:2003 (MINUTY)						
0	1	2	3	4	5	6
< 10	10-30	30-60	60-120	120-240	240-480	> 480
Nedoporučeny	Ochrana proti postřiku		Střední ochrana		Vysoká ochrana	

Výše uvedená data v tabulce jsou založena na výsledcích laboratorních testů provedených na dlaňové části rukavice nebo na extrapolacích výsledků laboratorních testů. Tyto testy byly prováděny za použití standardních testovacích metod, které nemusí adekvátně kopírovat některé specifické podmínky konečného použití. Protože Ansell nemá detailní znalosti nebo kontrolu nad podmínkami konečného užití, všechna tato data musí být chápána pouze jako informativní, společnost Ansell musí odmítnout jakoukoliv zodpovědnost.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)
Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

Ansell

DOBY PRŮNIKU DLE EN374-3:2003 (MINUTY)

Rukavice :

AlphaTec® 58-535W

	Chemické činidlo	Breakthrough Time	Index ochrany	Číslo CAS	Jednostka Notyfikowana	EN standard
	Isooktan	> 480	6	540-84-1	Centexbel	374-3:2003
	Isopropanol	> 480	6	67-63-0	Centexbel	374-3:2003
	Kyanid metylnatý	5	0	75-05-8	Centexbel	374-3:2003
	Kyselina chlorovodíková, konc.	> 480	6	7647-01-0	Centexbel	374-3:2003
	Kyselina chromová, 50%	> 480	6	11115-74-5	Centexbel	374-3:2003
	Kyselina dusičná, 70%	53	2	7697-37-2	Centexbel	374-3:2003
	Kyselina octová, glaciální	42	2	64-19-7	Centexbel	374-3:2003
	Kyselina peroctová, 39%	124	4	79-21-0	Centexbel	374-3:2003
	Kyselina sírová, 30%	> 480	6	7664-93-9	Centexbel	374-3:2003
	Kyselina sírová, 96%	114	3	7664-93-9	Centexbel	374-3:2003
	Kyselna fluorovodíková, 40%	160	4	7664-39-3	Force Technology	374-3:2003
	Kyselna fluorovodíková, 48%	48	2	7664-39-3	Force Technology	374-3:2003
	Methanol	40	2	67-56-1	Centexbel	374-3:2003
	Metyl etyl keton	7	0	78-93-3	Centexbel	374-3:2003
	Motorová nafta	> 480	6	68334-30-5	Force Technology	374-3:2003
	Perchloretylen	133	4	127-18-4	Centexbel	374-3:2003
	Peroxid vodíku, 30%	> 480	6	7722-84-1	Centexbel	374-3:2003
	Petrolej	> 480	6	64742-81-0	Force Technology	374-3:2003
	Styren	19	1	100-42-5	Centexbel	374-3:2003

DOBY PRŮNIKU DLE EN374-3:2003 (MINUTY)						
0	1	2	3	4	5	6
< 10	10-30	30-60	60-120	120-240	240-480	> 480
Nedoporučeny	Ochrana proti postřiku		Střední ochrana		Vysoká ochrana	

Výše uvedená data v tabulce jsou založena na výsledcích laboratorních testů provedených na dlaňové části rukavice nebo na extrapolacích výsledků laboratorních testů. Tyto testy byly prováděny za použití standardních testovacích metod, které nemusí adekvátně kopírovat některé specifické podmínky konečného použití. Protože Ansell nemá detailní znalosti nebo kontrolu nad podmínkami konečného užití, všechna tato data musí být chápána pouze jako informativní, společnost Ansell musí odmítnout jakoukoliv zodpovědnost.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)
Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

DOBY PRŮNIKU DLE EN374-3:2003 (MINUTY)

Rukavice :

AlphaTec® 58-535W

	Chemické činidlo	Breakthrough Time	Index ochrany	Číslo CAS	Jednostka Notyfikowana	EN standard
	Toluen	19	1	108-88-3	Centexbel	374-3:2003
	Xylen	24	1	1330-20-7	Centexbel	374-3:2003

DOBY PRŮNIKU DLE EN374-3:2003 (MINUTY)						
0	1	2	3	4	5	6
< 10	10-30	30-60	60-120	120-240	240-480	> 480
Nedoporučeny	Ochrana proti postřiku		Střední ochrana		Vysoká ochrana	

Výše uvedená data v tabulce jsou založena na výsledcích laboratorních testů provedených na dlaňové části rukavice nebo na extrapolacích výsledků laboratorních testů. Tyto testy byly prováděny za použití standardních testovacích metod, které nemusí adekvátně kopírovat některé specifické podmínky konečného použití. Protože Ansell nemá detailní znalosti nebo kontrolu nad podmínkami konečného užití, všechna tato data musí být chápána pouze jako informativní, společnost Ansell musí odmítnout jakoukoliv zodpovědnost.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)
Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu