

## CZAS PRZENIKANIA WG NORMY EN374-3:2003 (W MINUTACH)

Rękawica :

Edge® 82-133

	Czynnik chemiczny	Breakthrough Time	Indeks ochronny	Numer CAS	Jednostka Notyfikowana	Norma EN
	Heptan	40	2	142-82-5	Centexbel	374-3:2003
	Wodorotlenek sodu, 40%	> 480	6	1310-73-2	Centexbel	374-3:2003

### CZAS PRZENIKANIA WG NORMY EN374-3:2003 (W MINUTACH)

0	1	2	3	4	5	6
< 10	10-30	30-60	60-120	120-240	240-480	> 480
Nie zalecane	Ochrona przed rozpryskami		Średni stopień ochrony		Wysoki stopień ochrony	

Dane podane w powyższej tabeli opracowano na podstawie testów laboratoryjnych wnętrza dłoni rękawic oraz pochodzących z nich danych szacunkowych. Badania te były wykonywane za pomocą standardowych metod testowych i mogą nie odzwierciedlać prawidłowo konkretnych warunków użytkowania produktu. Ponieważ firma Ansell nie ma możliwości przewidzenia ani kontrolowania warunków użytkowania produktu, wszystkie dane należy traktować jako informacyjne, a firma Ansell zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail [info@ansell.eu](mailto:info@ansell.eu)

