CZAS PRZENIKANIA WG NORMY EN374-3:2003 (W MINUTACH)

Rękawica :

Scorpio® 08-352

	Czynnik chemiczny	Breakthrough Time	Indeks ochronny	Numer CAS	Jednostka Notyfikowana	Norma EN
	Aceton	< 5	0	67-64-1	Centexbel	374-3:2003
	Acetonitryl	28	1	75-05-8	Centexbel	374-3:2003
	Akrylonitryl	43	2	107-13-1	Force Technology	374-3:2003
	Benzen	< 5	0	71-43-2	Centexbel	374-3:2003
	Benzyna (FAM DIN 51635)	102	3		Centexbel	374-3:2010
	Cykloheksanon	71	3	108-94-1	Centexbel	374-3:2003
	Dichloroetan	15	1		Centexbel	374-3:2003
	Dietyloamina	< 5	0	109-89-7	Centexbel	374-3:2003
	Dimetyloformamid	35	2	68-12-2	Centexbel	374-3:2003
	Disiarczek węgla	< 5	0	75-15-0	Centexbel	374-3:2003
	Etanol, 95%	> 480	6	64-17-5	Centexbel	374-3:2003
	Eter dietylowy	14	1	60-29-7	Centexbel	374-3:2003
	Eter metylowo-t-butylowy	11	1	1634-04-4	Centexbel	374-3:2003
	Fenol 90%	> 480	6	108-95-2	Force Technology	374-3:2003
	Fluorowodór 3,0, bezwodny	35	2	7664-39-3	Force Technology	374-3:2003
	Formaldehyd, 35%	> 480	6	50-00-0	Centexbel	374-3:2004
	Heksan	54	2	110-54-3	Centexbel	374-3:2003
	Heptan	142	4	142-82-5	Centexbel	374-3:2003
	Hydrofluoric Acid, 60%	> 480	6	7664-39-3	Force Technology	374-3:2003

CZAS PRZENIKANIA WG NORMY EN374-3:2003 (W MINUTACH)						
0	1	2	3	4	5	6
< 10	10-30	30-60	60-120	120-240	240-480	> 480
Nie zalecane	Ochrona przed rozpryskami		Średni stopień ochrony		Wysoki stopień ochrony	

Dane podane w powyższej tabeli opracowano na podstawie testów laboratoryjnych wnętrza dłoni rękawic oraz pochodzących z nich danych szacunkowych. Badania te były wykonywane za pomocą standardowych metod testowych i mogą nie odzwierciedlać prawidłowo konkretnych warunków użytkowania produktu. Ponieważ firma Ansell nie ma możliwości przewidzenia ani kontrolowania warunków użytkowania produktu, wszystkie dane należy traktować jako informacyjne, a firma Ansell zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)
Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

Ansell

CZAS PRZENIKANIA WG NORMY EN374-3:2003 (W MINUTACH)

Rękawica :

Scorpio® 08-352

	Czynnik chemiczny	Breakthrough Time	Indeks ochronny	Numer CAS	Jednostka Notyfikowana	Norma EN
	Izooktan	> 480	6	540-84-1	Centexbel	374-3:2003
	Izopropanol	<5	0	67-63-0	Centexbel	374-3:2003
	Ksylen	17	1	1330-20-7	Centexbel	374-3:2003
	Kwas azotowy, 70%	> 480	6	7697-37-2	Centexbel	374-3:2003
	Kwas azotowy, dymiący, 100%	< 3	0	7697-37-2	Force Technology	374-3:2003
	Kwas chlorowodorowy, 37%	>480	6	7647-01-0	Centexbel	374-3:2003
	Kwas dodecylobenzenosulfonowy	> 480	6		Centexbel	
	Kwas fluorowodorowy, 40%	>480	6	7664-39-3	Centexbel	374-3:2003
	Kwas fluorowodorowy, 48%	> 480	6	7664-39-3	Centexbel	374-3:2003
	Kwas mrówkowy, 98-100%	> 480	6	64-18-6	Force Technology	374-3:2003
	Kwas nadoctowy, 39%	> 480	6	79-21-0	Centexbel	374-3:2003
	Kwas octowy lodowaty	> 480	6	64-19-7	Centexbel	374-3:2003
	Kwas siarkowy, 95%	302	5	7664-93-9	Centexbel	374-3:2003
	Metakrylan metylu	8	0	80-62-6	Centexbel	374-3:2003
	Metanol	278	5	67-56-1	Centexbel	374-3:2003
	Metyloetyloketon	5	0	78-93-3	Centexbel	374-3:2003
	Metyloizobutyloketon	16	1	108-10-1	Centexbel	374-3:2003
	Nadtlenek wodoru, 30%	> 480	6	7722-84-1	Centexbel	374-3:2003
	Octan butylu	9	0	123-86-4	Centexbel	374-3:2003

CZAS PRZENIKANIA WG NORMY EN374-3:2003 (W MINUTACH)						
0	1	2	3	4	5	6
< 10	10-30	30-60	60-120	120-240	240-480	> 480
Nie zalecane	Ochrona przed rozpryskami		Średni stopień ochrony		Wysoki stopień ochrony	

Dane podane w powyższej tabeli opracowano na podstawie testów laboratoryjnych wnętrza dłoni rękawic oraz pochodzących z nich danych szacunkowych. Badania te były wykonywane za pomocą standardowych metod testowych i mogą nie odzwierciedlać prawidłowo konkretnych warunków użytkowania produktu. Ponieważ firma Ansell nie ma możliwości przewidzenia ani kontrolowania warunków użytkowania produktu, wszystkie dane należy traktować jako informacyjne, a firma Ansell zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)
Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

Ansell

CZAS PRZENIKANIA WG NORMY EN374-3:2003 (W MINUTACH)

Rękawica :

Scorpio® 08-352

	Czynnik chemiczny	Breakthrough Time	Indeks ochronny	Numer CAS	Jednostka Notyfikowana	Norma EN
	Oksyetylenowana oleiloamina	> 480	6	26635-93-8	Centexbel	374-3:2003
	Piperazyna	> 480	6	110-85-0	Centexbel	374-3:2003
	Propanol	< 5	0	71-23-8	Centexbel	374-3:2003
	Propionitryl	98	3	107-12-0	Satra	374-3:2003
	Styren	< 5	0	100-42-5	Centexbel	374-3:2003
	Tetrachloroetylen	4	0	127-18-4	Centexbel	374-3:2003
	Tetrahydrofuran	< 5	0	109-99-9	Centexbel	374-3:2003
	Tetrahydrotiofen	7	0	110-01-0	Centexbel	374-3:2003
	Toluen	< 5	0	108-88-3	Centexbel	374-3:2003
	Trietyloamina	< 5	0	121-44-8	Centexbel	374-3:2003
	Wodorotlenek amonu, 25%	> 480	6	1336-21-6	Centexbel	374-3:2003
	Wodorotlenek sodu, 40%	> 480	6	1310-73-2	Centexbel	374-3:2003
	m-trifluorometylofenol	> 480	6	98-17-9	Force Technology	374-3:2003

CZAS PRZENIKANIA WG NORMY EN374-3:2003 (W MINUTACH)						
0	1	2	3	4	5	6
< 10	10-30	30-60	60-120	120-240	240-480	> 480
Nie zalecane	Ochrona przed rozpryskami		Średni stopień ochrony		Wysoki stopień ochrony	

Dane podane w powyższej tabeli opracowano na podstawie testów laboratoryjnych wnętrza dłoni rękawic oraz pochodzących z nich danych szacunkowych. Badania te były wykonywane za pomocą standardowych metod testowych i mogą nie odzwierciedlać prawidłowo konkretnych warunków użytkowania produktu. Ponieważ firma Ansell nie ma możliwości przewidzenia ani kontrolowania warunków użytkowania produktu, wszystkie dane należy traktować jako informacyjne, a firma Ansell zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)
Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

Ansell