ВРЕМЯ ПРОНИКНОВЕНИЯ ДО ПРОРЫВА СОГЛАСНО EN 374-3: 2003, МИН

Перчатка :

ChemTek™ 38-514

	Химическое вещество	Breakthrough Time	Индекс защиты	Номер по CAS	Уполномочен-ный орган	Стандарт EN
	1,2-дихлорэтан	18	1	107-06-2	Force Technology	374-3:2003
	1,2-окись пропилена	8	0		Centexbel	374-3:2003
	3-бром-1-пропен	5	0		Force Technology	374-3:2003
	Азотная кислота, 70%	> 480	6	7697-37-2	Centexbel	374-3:2003
	Аллил-2,3-эпоксипропиловый эфир	335	5		Force Technology	374-3:2003
	Ацетон	428	5	67-64-1	Centexbel	374-3:2003
	Ацетонитрил	> 480	6	75-05-8	Centexbel	374-3:2003
	Бензол	9	0	71-43-2	Centexbel	374-3:2003
	Бром	3	0		Force Technology	374-3:2003
	Гептан	5	0	142-82-5	Centexbel	374-3:2003
	Гидроксид натрия, 40%	> 480	6	1310-73-2	Centexbel	374-3:2003
	Диметилацетамид	> 480	6	127-19-5	Centexbel	374-3:2003
	Диметиловый эфир диэтиленгликоля	187	4		Force Technology	374-3:2003
	Диэтиламин	< 5	0	109-89-7	Centexbel	374-3:2003
	Метанол	> 480	6	67-56-1	Centexbel	374-3:2003
	Метил-трет-бутиловый эфир	11	1	1634-04-4	Centexbel	374-3:2003
	Метиленхлорид	< 5	0	75-09-2	Centexbel	374-3:2003
	Метилэтилкетон	76	3	78-93-3	Centexbel	374-3:2003
	Пиридин	89	3	110-86-1	Centexbel	374-3:2003

ВРЕМЯ ПРОНИКНОВЕНИЯ ДО ПРОРЫВА СОГЛАСНО EN 374-3: 2003, МИН						
0	1	2	3	4	5	6
< 10	10-30	30-60	60-120	120-240	240-480	> 480
Не рекомендуется	Защита от брызг		Средний уровень защиты		Высокий уровень защиты	

Данные, приведенные в этой таблице, основаны на результатах лабораторных испытаний, выполненных на образцах ладонной части перчатки, или на экстраполяции результатов лабораторных испытаний. Эти испытания проводились с использованием стандартных методов, которые могут неадекватно воспроизводить какие-нибудь специфические условия конечного использования (изделий). Поскольку Ansell не располагает подробными сведениями об условиях конечного использования (ее изделий) или не может контролировать их, любые из этих данных должны рассматриваться лишь в качестве справочных, и Ansell отказывается от любой ответственности за них.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)
Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

Ansell

ВРЕМЯ ПРОНИКНОВЕНИЯ ДО ПРОРЫВА СОГЛАСНО EN 374-3: 2003, МИН

Перчатка :

ChemTek™ 38-514

	Химическое вещество	Breakthrough Time	Индекс защиты	Номер по CAS	Уполномочен-ный орган	Стандарт EN
	Серная кислота, 96%	277	5	7664-93-9	Centexbel	374-3:2003
	Сероуглерод	< 5	0	75-15-0	Centexbel	374-3:2003
	Тетрагидрофуран	5	0	109-99-9	Centexbel	374-3:2003
	Толуол	< 5	0	108-88-3	Centexbel	374-3:2003
	Трихлорэтилен	< 5	0	79-01-6	Centexbel	374-3:2003
	Уксусная кислота, ледяная	> 480	6	64-19-7	Centexbel	374-3:2003
	Фенол 90%	> 480	6	108-95-2	Force Technology	374-3:2003
	Формальдегид, 37%	> 480	6	50-00-0	Centexbel	374-3:2003
	Фтористый водород 3,0 безводный	270	5	7664-39-3	Force Technology	EN374-3:2003
	Хлорная кислота, 70%	> 480	6	7601-90-3	Force Technology	374-3:2003
	Эпихлоргидрин	> 480	6	106-89-8	Force Technology	374-3:2003
	Этилацетат	43	2	141-78-6	Centexbel	374-3:2003

ВРЕМЯ ПРОНИКНОВЕНИЯ ДО ПРОРЫВА СОГЛАСНО EN 374-3: 2003, МИН						
0	1	2	3	4	5	6
< 10	10-30	30-60	60-120	120-240	240-480	> 480
Не рекомендуется	Защита от брызг		Средний уровень защиты		Высокий уровень защиты	

Данные, приведенные в этой таблице, основаны на результатах лабораторных испытаний, выполненных на образцах ладонной части перчатки, или на экстраполяции результатов лабораторных испытаний. Эти испытания проводились с использованием стандартных методов, которые могут неадекватно воспроизводить какие-нибудь специфические условия конечного использования (изделий). Поскольку Ansell не располагает подробными сведениями об условиях конечного использования (ее изделий) или не может контролировать их, любые из этих данных должны рассматриваться лишь в качестве справочных, и Ansell отказывается от любой ответственности за них.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)
Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

Ansell