ВРЕМЯ ПРОНИКНОВЕНИЯ ДО ПРОРЫВА СОГЛАСНО EN 374-3: 2003, МИН

Перчатка :

ChemTek™ 38-628

	Химическое вещество	Breakthrough Time	Индекс защиты	Номер по CAS	Уполномочен-ный орган	Стандарт EN
	Азотная кислота, 70%	> 480	6	7697-37-2	Centexbel	374-3:2003
	Ацетон	> 480	6	67-64-1	Centexbel	374-3:2003
	Ацетонитрил	> 480	6	75-05-8	Centexbel	374-3:2003
	Бензол	> 480	6	71-43-2	Centexbel	374-3:2003
	Бутилацетат	132	4	123-86-4	Centexbel	374-3:2003
	Гексан	> 480	6	110-54-3	Centexbel	374-3:2003
	Гептан	> 480	6	142-82-5	Centexbel	374-3:2003
	Гидроксид натрия, 40%	> 480	6	1310-73-2	Centexbel	374-3:2003
	Диметилацетамид	> 480	6	127-19-5	Centexbel	374-3:2003
	Диметилформамид	> 480	6	68-12-2	Centexbel	374-3:2003
	Диэтиламин	57	2	109-89-7	Centexbel	374-3:2003
	Диэтиловый эфир	34	1	60-29-7	Centexbel	374-3:2003
	Ксилол	> 480	6	1330-20-7	Centexbel	374-3:2003
	Метанол	> 480	6	67-56-1	Centexbel	374-3:2003
	Метил-трет-бутиловый эфир	< 5	0	1634-04-4	Centexbel	374-3:2003
	Метиленхлорид	112	3	75-09-2	Centexbel	374-3:2003
	Метилэтилкетон	440	5	78-93-3	Centexbel	374-3:2003
	Перхлорэтилен	> 480	6	127-18-4	Centexbel	374-3:2003
	Пиридин	> 480	6	110-86-1	Centexbel	374-3:2003

ВРЕМЯ ПРОНИКНОВЕНИЯ ДО ПРОРЫВА СОГЛАСНО EN 374-3: 2003, МИН						
0	1	2	3	4	5	6
< 10	10-30	30-60	60-120	120-240	240-480	> 480
Не рекомендуется	Защита от брызг		Средний уровень защиты		Высокий уровень защиты	

Данные, приведенные в этой таблице, основаны на результатах лабораторных испытаний, выполненных на образцах ладонной части перчатки, или на экстраполяции результатов лабораторных испытаний. Эти испытания проводились с использованием стандартных методов, которые могут неадекватно воспроизводить какие-нибудь специфические условия конечного использования (изделий). Поскольку Ansell не располагает подробными сведениями об условиях конечного использования (ее изделий) или не может контролировать их, любые из этих данных должны рассматриваться лишь в качестве справочных, и Ansell отказывается от любой ответственности за них.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)
Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

Ansell

ВРЕМЯ ПРОНИКНОВЕНИЯ ДО ПРОРЫВА СОГЛАСНО EN 374-3: 2003, МИН

Перчатка :

ChemTek™ 38-628

	Химическое вещество	Breakthrough Time	Индекс защиты	Номер по CAS	Уполномочен-ный орган	Стандарт EN
	Серная кислота, 96%	> 480	6	7664-93-9	Centexbel	374-3:2003
	Сероуглерод	> 480	6	75-15-0	Centexbel	374-3:2003
	Тетрагидрофуран	17	1	109-99-9	Centexbel	374-3:2003
	Тетрахлорэтилен	>480	6		Centexbel	374-3:2003
	Толуол	> 480	6	108-88-3	Centexbel	374-3:2003
	Трихлорэтилен	> 480	6	79-01-6	Centexbel	374-3:2003
	Уксусная кислота, ледяная	> 480	6	64-19-7	Centexbel	374-3:2003
	Фенол 90%	> 480	6	108-95-2	Force Technology	374-3:2003
	Формальдегид, 35%	> 480	6	50-00-0	Centexbel	374-3:2003
	Фтористый водород 3,0 безводный	> 480	6	7664-39-3	Force Technology	374-3:2003
	Этилацетат	183	4	141-78-6	Centexbel	374-3:2003

ВРЕМЯ ПРОНИКНОВЕНИЯ ДО ПРОРЫВА СОГЛАСНО EN 374-3: 2003, МИН						
0	1	2	3	4	5	6
< 10	10-30	30-60	60-120	120-240	240-480	> 480
Не рекомендуется	Защита от брызг		Средний уровень защиты		Высокий уровень защиты	

Данные, приведенные в этой таблице, основаны на результатах лабораторных испытаний, выполненных на образцах ладонной части перчатки, или на экстраполяции результатов лабораторных испытаний. Эти испытания проводились с использованием стандартных методов, которые могут неадекватно воспроизводить какие-нибудь специфические условия конечного использования (изделий). Поскольку Ansell не располагает подробными сведениями об условиях конечного использования (ее изделий) или не может контролировать их, любые из этих данных должны рассматриваться лишь в качестве справочных, и Ansell отказывается от любой ответственности за них.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)
Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

Ansell