ВРЕМЯ ПРОНИКНОВЕНИЯ ДО ПРОРЫВА СОГЛАСНО EN 374-3: 2003, МИН

Перчатка :

Extra™ 87-950

	Химическое вещество	Breakthrough Time	Индекс защиты	Номер по CAS	Уполномочен-ный орган	Стандарт EN
	Азотная кислота, 70%	243	5	7697-37-2	Centexbel	374-3:2003
	Акрилонитрил	10	1	107-13-1	Force Technology	374-3:2003
	Ацетил-бета-меркаптоизомасляная кислота	> 480	6	74431-52-0	Centexbel	374-3:2003
	Ацетон	15	1	67-64-1	Centexbel	374-3:2003
	Бензин	7	0	8006-61-9	Centexbel	374-3:2011
	Бензол	5	0	71-43-2	Centexbel	374-3:2003
	Бутилацетат	9	0	123-86-4	Centexbel	374-3:2003
	Гамма-бутиролактон	> 480	6	96-48-0	Force Technology	374-3:2003
	Гексан	7	0	110-54-3	Centexbel	374-3:2003
	Гидроксид аммония, 25%	34	2	1336-21-6	Centexbel	374-3:2003
	Гидроксид натрия, 50%	> 480	6	1310-73-2	Centexbel	374-3:2003
	Диметилацетамид	111	3	127-19-5	Centexbel	374-3:2003
	Диметилформамид	91	3	68-12-2	Centexbel	374-3:2003
	Диэтиламин	6	0	109-89-7	Centexbel	374-3:2003
	Диэтиловый эфир	< 5	0	60-29-7	Centexbel	374-3:2003
	Изопропанол	71	3	67-63-0	Centexbel	374-3:2003
	Ксилол	9	0	1330-20-7	Centexbel	374-3:2003
	Метанол	34	2	67-56-1	Centexbel	374-3:2003

ВРЕМЯ ПРОНИКНОВЕНИЯ ДО ПРОРЫВА СОГЛАСНО EN 374-3: 2003, МИН						
0	1	2	3	4	5	6
< 10	10-30	30-60	60-120	120-240	240-480	> 480
Не рекомендуется	Защита от брызг		Средний уровень защиты		Высокий уровень защиты	

Данные, приведенные в этой таблице, основаны на результатах лабораторных испытаний, выполненных на образцах ладонной части перчатки, или на экстраполяции результатов лабораторных испытаний. Эти испытания проводились с использованием стандартных методов, которые могут неадекватно воспроизводить какие-нибудь специфические условия конечного использования (изделий). Поскольку Ansell не располагает подробными сведениями об условиях конечного использования (ее изделий) или не может контролировать их, любые из этих данных должны рассматриваться лишь в качестве справочных, и Ansell отказывается от любой ответственности за них.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)
Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

Ansell

ВРЕМЯ ПРОНИКНОВЕНИЯ ДО ПРОРЫВА СОГЛАСНО EN 374-3: 2003, МИН

Перчатка :

Extra™ 87-950

	Химическое вещество	Breakthrough Time	Индекс защиты	Номер по CAS	Уполномочен-ный орган	Стандарт EN
	Метилизобутилкетон	14	1	108-10-1	Centexbel	374-3:2003
	Муравьиная кислота, 98-100%	58	2	64-18-6	Force Technology	374-3:2003
	Перхлорэтилен	11	1	127-18-4	Centexbel	374-3:2003
	Серная кислота, 96%	237	4	7664-93-9	Centexbel	374-3:2003
	Сероуглерод	< 5	0	75-15-0	Centexbel	374-3:2003
	Соляная кислота, 37%	266	5	7647-01-0	Centexbel	374-3:2003
	Стирол	10	1	100-42-5	Centexbel	374-3:2003
	Тетрагидрофуран	6	0	109-99-9	Centexbel	374-3:2003
	Триэтиламин	13	1	121-44-8	Centexbel	374-3:2003
	Уксусная кислота, ледяная	59	2	64-19-7	Centexbel	374-3:2003
	Фенол 90%	245	5	108-95-2	Force Technology	374-3:2003
	Формальдегид, 35%	>480	6	50-00-0	Centexbel	374-3:2003
	Фосфорная кислота концентрированная	> 480	6	7664-38-2	Centexbel	374-3:2003
	Фтористоводородная кислота, 40%	369	5	7664-39-3	Centexbel	374-3:2003
	Фтористый водород 3,0 безводный	2	0	7664-39-3	Force Technology	374-3:2003
	Циклогексанон	28	1	108-94-1	Centexbel	374-3:2003
	Этанол, 95%	47	2	64-17-5	Centexbel	374-3:2003
	Этилацетат	14	1	141-78-6	Centexbel	374-3:2003

ВРЕМЯ ПРОНИКНОВЕНИЯ ДО ПРОРЫВА СОГЛАСНО EN 374-3: 2003, МИН						
0	1	2	3	4	5	6
< 10	10-30	30-60	60-120	120-240	240-480	> 480
Не рекомендуется	Защита от брызг		Средний уровень защиты		Высокий уровень защиты	

Данные, приведенные в этой таблице, основаны на результатах лабораторных испытаний, выполненных на образцах ладонной части перчатки, или на экстраполяции результатов лабораторных испытаний. Эти испытания проводились с использованием стандартных методов, которые могут неадекватно воспроизводить какие-нибудь специфические условия конечного использования (изделий). Поскольку Ansell не располагает подробными сведениями об условиях конечного использования (ее изделий) или не может контролировать их, любые из этих данных должны рассматриваться лишь в качестве справочных, и Ansell отказывается от любой ответственности за них.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)
Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

Ansell