

# ВРЕМЯ ПРОНИКНОВЕНИЯ ДО ПРОРЫВА СОГЛАСНО EN 374-3: 2003, МИН

Перчатка :  
Nitrilite® 93-311

	Химическое вещество	Breakthrough Time	Индекс защиты	Номер по CAS	Уполномоченный орган	Стандарт EN
	Азотная кислота, 70%	< 5	0	7697-37-2	Centexbel	374-3:2003
	Ацетонитрил	< 5	0	75-05-8	Centexbel	374-3:2003
	Бромид этидия в воде (насыщенный, ± 5%)	> 480	6	1239-45-8	Centexbel	374-3:2003
	Бутиловый спирт	44	2	71-36-3	Centexbel	374-3:2003
	Гексан	> 480	6	110-54-3	Centexbel	374-3:2003
	Гидроксид аммония, 25%	24	1	1336-21-6	Centexbel	374-3:2003
	Метанол	7	0	67-56-1	Centexbel	374-3:2003
	Перекись водорода, 30%	35	2	7722-84-1	Centexbel	374-3:2003
	Перхлорэтилен	13	1	127-18-4	Centexbel	374-3:2003
	Серная кислота, 50%	> 480	6	7664-93-9	Centexbel	374-3:2003
	Серная кислота, 98%	7	0	7664-93-9	Centexbel	374-3:2003
	Соляная кислота, 37%	316	5	7647-01-0	Centexbel	374-3:2003
	Уксусная кислота, ледяная	5	0	64-19-7	Centexbel	374-3:2003
	Формальдегид, 35%	> 480	6	50-00-0	Centexbel	374-3:2003
	Этилацетат	< 5	0	141-78-6	Centexbel	374-3:2003

## ВРЕМЯ ПРОНИКНОВЕНИЯ ДО ПРОРЫВА СОГЛАСНО EN 374-3: 2003, МИН

0	1	2	3	4	5	6
< 10	10-30	30-60	60-120	120-240	240-480	> 480
Не рекомендуется	Защита от брызг		Средний уровень защиты		Высокий уровень защиты	

Данные, приведенные в этой таблице, основаны на результатах лабораторных испытаний, выполненных на образцах ладонной части перчатки, или на экстраполяции результатов лабораторных испытаний. Эти испытания проводились с использованием стандартных методов, которые могут неадекватно воспроизводить какие-нибудь специфические условия конечного использования (изделий). Поскольку Ansell не располагает подробными сведениями об условиях конечного использования (ее изделий) или не может контролировать их, любые из этих данных должны рассматриваться лишь в качестве справочных, и Ansell отказывается от любой ответственности за них.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail [info@ansell.eu](mailto:info@ansell.eu)

