ВРЕМЯ ПРОНИКНОВЕНИЯ ДО ПРОРЫВА СОГЛАСНО EN 374-3: 2003, МИН

Перчатка :

Sol-Knit® 39-122

	Химическое вещество	Breakthrough Time	Индекс защиты	Номер по CAS	Уполномочен-ный орган	Стандарт EN
	1-Метокси-2-пропанол	13	1	107-98-2	Centexbel	374-3:2003
	N-ундекан	> 480	6	1120-21-4	Centexbel	374-3:2003
	Азотная кислота, 70%	8	0	7697-37-2	Centexbel	374-3:2003
	Акриловая кислота	35	2	79-10-7	Centexbel	374-3:2003
	Ацетон	< 5	0	67-64-1	Centexbel	374-3:2003
	Ацетонитрил	3	0	75-05-8	Centexbel	374-3:2003
	Бутилацетат	3	0	123-86-4	Centexbel	374-3:2003
	Гексан	>480	6	110-54-3	Centexbel	374-3:2003
	Гептан	>480	6	142-82-5	Centexbel	374-3:2003
	Гидроксид натрия, 50%	> 480	6	1310-73-2	Centexbel	374-3:2003
	Дизельное топливо	> 480	6	68334-30-5	Force Technology	374-3:2003
	Диэтиламин	< 5	0	109-89-7	Centexbel	374-3:2003
	Изооктан	> 480	6	540-84-1	Centexbel	374-3:2003
	Изопропанол	> 480	6	67-63-0	Centexbel	374-3:2003
	Изофорон	85	3	78-59-1	Centexbel	374-3:2003
	Керосин	208	4	64742-81-0	Force Technology	374-3:2003
	Ксилол	22	1	1330-20-7	Centexbel	374-3:2003
	Метанол	4	0	67-56-1	Centexbel	374-3:2003
	Метилэтилкетон	1	0	78-93-3	Centexbel	374-3:2003

ВРЕМЯ ПРОНИКНОВЕНИЯ ДО ПРОРЫВА СОГЛАСНО EN 374-3: 2003, МИН						
0	1	2	3	4	5	6
< 10	10-30	30-60	60-120	120-240	240-480	> 480
Не рекомендуется	Защита от брызг		Средний уровень защиты		Высокий уровень защиты	

Данные, приведенные в этой таблице, основаны на результатах лабораторных испытаний, выполненных на образцах ладонной части перчатки, или на экстраполяции результатов лабораторных испытаний. Эти испытания проводились с использованием стандартных методов, которые могут неадекватно воспроизводить какие-нибудь специфические условия конечного использования (изделий). Поскольку Ansell не располагает подробными сведениями об условиях конечного использования (ее изделий) или не может контролировать их, любые из этих данных должны рассматриваться лишь в качестве справочных, и Ansell отказывается от любой ответственности за них.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)
Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

Ansell

ВРЕМЯ ПРОНИКНОВЕНИЯ ДО ПРОРЫВА СОГЛАСНО EN 374-3: 2003, МИН

Перчатка :

Sol-Knit® 39-122

	Химическое вещество	Breakthrough Time	Индекс защиты	Номер по CAS	Уполномочен-ный орган	Стандарт EN
	Нитробензол	> 360	5	98-95-3	Centexbel	374-3:2003
	Перхлорэтилен	70	3	127-18-4	Centexbel	374-3:2003
	Серная кислота, 96%	21	1	7664-93-9	Centexbel	374-3:2003
	Сероуглерод	< 5	0	75-15-0	Centexbel	374-3:2003
	Стирол	8	0	100-42-5	Centexbel	374-3:2003
	Тетрагидротиофен	< 5	0	110-01-0	Centexbel	374-3:2003
	Толуол	< 5	0	108-88-3	Centexbel	374-3:2003
	Трихлорэтилен	< 2	0	79-01-6	Satra	374-3:2003
	Триэтиламин	>480	6	121-44-8	Centexbel	374-3:2003
	Уксусная кислота, ледяная	27	1	64-19-7	Centexbel	374-3:2003
	Циклогексанон	27	1	108-94-1	Centexbel	374-3:2003
	Этанол, 95%	118	3	64-17-5	Centexbel	374-3:2003
	Этилацетат	< 5	0	141-78-6	Centexbel	374-3:2003

ВРЕМЯ ПРОНИКНОВЕНИЯ ДО ПРОРЫВА СОГЛАСНО EN 374-3: 2003, МИН						
0	1	2	3	4	5	6
< 10	10-30	30-60	60-120	120-240	240-480	> 480
Не рекомендуется	Защита от брызг		Средний уровень защиты		Высокий уровень защиты	

Данные, приведенные в этой таблице, основаны на результатах лабораторных испытаний, выполненных на образцах ладонной части перчатки, или на экстраполяции результатов лабораторных испытаний. Эти испытания проводились с использованием стандартных методов, которые могут неадекватно воспроизводить какие-нибудь специфические условия конечного использования (изделий). Поскольку Ansell не располагает подробными сведениями об условиях конечного использования (ее изделий) или не может контролировать их, любые из этих данных должны рассматриваться лишь в качестве справочных, и Ansell отказывается от любой ответственности за них.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)
Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

Ansell