

ВРЕМЯ ПРОНИКНОВЕНИЯ ДО ПРОРЫВА СОГЛАСНО EN 374-3: 2003, МИН

Перчатка :
Sol-Vex® 37-655

	Химическое вещество	Breakthrough Time	Индекс защиты	Номер по CAS	Уполномоченный орган	Стандарт EN
	Ацетонитрил	10	0	75-05-8	Centexbel	374-3:2003
	Гексан	> 480	6	110-54-3	Centexbel	374-3:2003
	Гептан	> 480	6	142-82-5	Centexbel	374-3:2003
	Гидроксид аммония, 25%	310	5	1336-21-6	Centexbel	374-3:2003
	Гидроксид натрия, 40%	> 480	6	1310-73-2	Centexbel	374-3:2003
	Ксилол	66	3	1330-20-7	Centexbel	374-3:2003
	Метанол	64	3	67-56-1	Centexbel	374-3:2003
	Перхлорэтилен	184	4	127-18-4	Centexbel	374-3:2003
	Серная кислота, 96%	96	3	7664-93-9	Centexbel	374-3:2003
	Сероуглерод	9	0	75-15-0	Centexbel	374-3:2003
	Соляная кислота, 37%	> 480	6	7647-01-0	Centexbel	374-3:2003
	Уайт-спирит	>480	6	64742-88-7	Centexbel	374-3:2003
	Фосфорная кислота концентрированная	> 480	6	7664-38-2	Centexbel	374-3:2003
	Четыреххлористый углерод	397	5	56-23-5	Centexbel	374-3:2003
	Этанол, 96%	315	5	64-17-5	Centexbel	374-3:2003

ВРЕМЯ ПРОНИКНОВЕНИЯ ДО ПРОРЫВА СОГЛАСНО EN 374-3: 2003, МИН

0	1	2	3	4	5	6
< 10	10-30	30-60	60-120	120-240	240-480	> 480
Не рекомендуется	Защита от брызг		Средний уровень защиты		Высокий уровень защиты	

Данные, приведенные в этой таблице, основаны на результатах лабораторных испытаний, выполненных на образцах ладонной части перчатки, или на экстраполяции результатов лабораторных испытаний. Эти испытания проводились с использованием стандартных методов, которые могут неадекватно воспроизводить какие-нибудь специфические условия конечного использования (изделий). Поскольку Ansell не располагает подробными сведениями об условиях конечного использования (ее изделий) или не может контролировать их, любые из этих данных должны рассматриваться лишь в качестве справочных, и Ansell отказывается от любой ответственности за них.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu

