Calorproof Molleton 2

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Специального назначения

Дата печати 03-09-2017

Материал перчаток
- Fleece Cotton (Материал основы)

Возможные вредные компоненты
Сенсибилизирующие вещества
- Отсутствие сенсибилизирующих веществ

Регламент Reach 1907/2006
Дополнительная информация содержится в регламенте REACH, размещенном на сайте компании Ansell

Свойства

Данные испытаний EN

	a	b	c	d	e	f
EN388:2003	4	2	2	4		

Воспламеняемость:
Performance level 4 Время остаточного горения <2s, Время остаточного тления <5s
Устойчивость к контактному теплу:
Эксплуатационные уровни 1 Контактная температура 100°C >15s
Устойчивость к конвективному теплу:
Performance level 3 Показатель передачи тепла >10s
Устойчивость к лучистому теплу:
Performance level X (test not applicable)
Устойчивость к мелким брызгам расплавленного металла:
Performance level 4 >35 droplets
Устойчивость к воздействию больших количеств расплавленного металла:
Эксплуатационные уровни X (test not applicable)

Соответствие требованиям Европейской директивы
Перчатки соответствуют требованиям Европейской директивы 89/686/EEC и Европейским стандартам EN 420:2003 + A1:2009 и EN 388:2003
Они относятся к категории «Промежуточный дизайн» (= защита от рисков среднего уровня).
Сертификат соответствия требованиям Директивы ЕС для конечного продукта выдан
SATRA Technology Centre
Wyndham Way, Teford Way (0321)
Kettering, Northamptonshire
NN168SD, United Kingdom

Хранение
Храните вдали от источников озона и от источников возгорания.
Хранить в прохладном сухом месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей.

Конструкция	Материал основы	Тип/стиль покрытия	Стиль манжеты	Цвет	Размер по EN	Длина, мм	Упаковка
Раскроенные и сшитые	Fleece Cotton	Кожаная область ладони	С крагами	Серый	10	360	10 пар в полиэтиленовом пакете; 5 полиэтиленовых пакетов в картонной коробке

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)
Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

Ansell